

检验报告编号： 2024W0510



210004349227



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

检验报告

Test Report

产品名称 地采暖用仿古浸渍纸层压木质地板
(热康地板)

委托单位/委托人 成都市美康三杉木业有限公司

检验类别 委托检验



中国林业科学研究院木材工业研究所

Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry

国家人造板与木竹制品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2024W0510

共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	成都市美康三杉木业有限公司		
生产/经营单位	成都市美康三杉木业有限公司		
产品名称	地采暖用仿古浸渍纸层压木质地板 (热康地板)	商 标	SANSON 三杉
规 格	1222mm×202mm×11mm	检验类别	委托检验
等 级	HE _{NF} 级	送 样 者	叶昌海
产品型号/类型	HQ1110	到样日期	2024-03-11
样品数量	1222mm×202mm×11mm 11块	生产日期/批号	2024-03-05
产品构成	—		
检验时间	2024-03-11 ~ 2024-04-09		
检验依据和 检验项目	LY/T 1859-2020: 含水率、密度、吸水厚度膨胀率 GB/T 41547-2022: 耐热尺寸稳定性、耐湿尺寸稳定性 Q/MKSSR 0601-2024: 甲醛释放量		
检验结论	该样品所检项目达到标准规定要求。 检验单位(公章) 签发日期: 2024-04-10		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位/委托人提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。		

批准:

李阜东

审核:

邵献武

编写:

李东

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2024W0510

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	成都市美康三杉木业有限公司			
生产/经营单位	成都市美康三杉木业有限公司			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
含水率	%	3.0~10.0	5.8	合格
密度	g/cm ³	≥0.85	0.90	合格
吸水厚度膨胀率	%	≤18	6.6	合格
耐热尺寸稳定性	%	长度方向≤0.40 宽度方向≤0.40	长度方向: 0.25 宽度方向: 0.20	合格
耐湿尺寸稳定性	%	长度方向≤0.20 宽度方向≤0.25	长度方向: 0.11 宽度方向: 0.03	合格
甲醛释放量	mg/m ³	≤0.025 (委托单位质量要求)	0.007	合格
(以下空白)				
备 注	甲醛释放量按照GB/T 17657-2022(4.60)测试, 但测试条件中温度设置依据成都市美康三杉木业有限公司企业标准Q/MKSSR 0601-2024《热净化绿色健康板》偏离为(30±0.5)℃。 委托单位提供信息: 优等品。			

编写: 李 东

审核: 邵 斌

批准: 李 东

